



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 412502757/01

na vzorek

Plastové středící objímky typu MEDI, MIDI, MINI, MIKRO a JM

Zadavatele:

Jiří Macek JM-Tech

Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl, IČ: 62674871

Vzorek vykazuje následující technické parametry:

Měřená veličina	Jednotka	Výsledek měření ¹⁾	Údaj o nejistotě měření ²⁾	Metoda zkoušení
Hustota	kg.m ⁻³	907	2	ČSN EN ISO 1183-1
Maximální síla v tlaku na 1 segment – typ JM	kN	60	4	ČSN EN ISO 604
Maximální síla v tlaku na 1 segment – typ MEDI	kN	75	3	ČSN EN ISO 604
Maximální síla v tlaku na 1 segment – typ MIDI	kN	20	2	ČSN EN ISO 604
Maximální síla v tlaku na 1 segment – typ MINI	kN	12	1	ČSN EN ISO 604
Maximální síla v tlaku na 1 segment – typ MIKRO	kN	8	2	ČSN EN ISO 604

¹⁾ vyjádřen jako aritmetický průměr

²⁾ vyjádřen jako výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru

Atest byl vystaven na základě Zkušebního protokolu č.j. 412502757/01 vydaného dne 28.2.2017.

Datum vystavení: 28.2.2017

Platnost atestu do: 31.12.2019



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

- Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
- Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změně v podmínkách technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
- Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy a